

RIGIPS® KÜLTÉRI FEHÉR GLETT

Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű (GP) fehér glett, külső-belső felületekre, kézi felhordásra. Portertermék.

Tűzvédelmi osztály:
A1

Termékcsoport:
Általános felhasználású kültéri/beltéri vakolóhabarcs.



Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Terméktulajdonságok | Glettel simaságú felület készítéséhez simított alapvakolaton. Sima, egyenletes, repedésmentes felületet képez, zsugorodásmentesen szárad, jól tapad. |
| Kiszereelés | Zsákban: 5 kg és 25 kg |
| Bekeverési arány | kb. 25 kg/ 7,5 l víz |
| Anyagszükséglet | Kb. 1,4 kg /m ² /mm (a felület minőségétől függően a kiadósság változhat) |
| Bedolgozhatósági idő | 60 perc |
| Javasolt felhordási vastagság | 3 mm |
| Nyomószilárdság | CS IV |
| Tapadósilárdság / töréskép | ≥ 0,3 N/mm ² /A |
| Páraáteresztés | μ≤17 |
| Alapfelület, melyen a termék alkalmazható | Simított alapvakolat, kültérben. |
| Alapfelület előkészítése | Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint szennyeződésmentes. A glettelendő alapfelületet vizsgáljuk át, szükség esetén tisztítsuk meg, a laza rétegeket távolítsuk el. |
| Bekeverés | A glettanyagot tiszta vízzel intenzíven kenhető sűrűségűre keverjük. Mindig az előre kimért mennyiségű vízhez kell a port adagolni. Kisebb mennyiséget (1-2 kg) kézzel, nagyobb mennyiséget keverőgéppel javasoljuk csomómentesre keverni. |
| Felhasználás | A bekevert anyagot rozsdamentes glettvassal hordjuk fel, és azonnal gletteljük be. A fehér glettet egy rétegben maximum 3 mm-es rétegvastagságban hordhatjuk fel. Nagyobb felületi mélyedéseket, repedéseket több rétegben történő gletteléssel tüntethetünk el. A többretegű glettelésnél a korábban felvitt glettréteg kiszáradását biztosítani kell az átglettelés előtt. Egy felületi síkot lehetőleg teljes egészben gletteljük át a rákerülő felületképző réteg foltosodásának elkerülése érdekében. A megszilárdult glettréteg szükség esetén csiszolással, ill. újbóli gletteléssel javítható. |
| Bedolgozási feltételek | A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie. |

2023. június 22.

| | |
|---------------------|---|
| Hasznos tanácsok | A felhasználás során rozsdamentes szerszámokat (glettvás, spatulya) ill. szivacsos simító, csiszoló szerszámokat használjunk. |
| Tárolási információ | Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni. |
| Szavatossági idő | Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap. |