

RIGIPS® RIMANO 0-3

Beltéri nagyszilárdságú kézi glettelőgipsz. Portertermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Jól tapad, bekeverése egyszerű. Kitölt és simít. Sima, egyenletes, repedésmentes felületet biztosít. Repedés- és zsugorodásmentesen szárad. Festhető és tapétázható. Kifejezetten ajánlott nehéz vinil és vlies tapéták alá.
Kiszerelés	zsákban: 2.5 kg, 5 kg és 25 kg
Bekeverési arány	kb. 1,2 kg/ 1 l víz
Anyagszükséglet	0,9 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 60 perc
Javasolt felhordási vastagság	0-3 mm
Nyomószilárdság	≥ 2,5 N/mm ²
Hajlítószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²
Páraáteresztés	μ= 10 (szárazon) μ= 6 (nedvesen)
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelületek
Felhasználási terület	Kisebb vakolathibák kitöltéséhez, simításához falon vagy mennyezeten. Furatok, dűbelek környezetének glettelésére. Kitűnően alkalmas felületi egyenetlenségek glettelésére. Csak beltéri helyiségekben használható, ahol a páratartalom normál mértékű. Csempeburkolat alá nem alkalmas. Gipszkarton lapok hézagolására és glettelésére nem alkalmas. Erre a célra hézagoló anyagainkat ajánljuk. Mészelt felületekre nem használható. A termékkel glettelte felület festhető és tapétázható. Vinil tapéták esetében kérje ki a tapéta súlyától függően a tapétagyártó képviselőjének véleményét.
Alapfelület előkészítése	A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az alap szilárd és tiszta legyen. A termék használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó felhordása szükséges.
Bekeverés	A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l vízhez, 1,2 kg gipsz). Ebbe szórjuk bele a Rimano 0-3 glettelőgipszet, amíg a felszínen már csak kevés víz látható. Kb. 5 perc beszívódási idő után krémszerű anyaggá keverjük, mely a keverés alatt kövér pasztává válik. A glettelőgipsz alapfelülettől és hőmérséklettől függően 45-60 percig dolgozható be.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	A felhordás és simítás glettvassal egy munkafázisban történik, következő réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. Dűbel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével terhelhető.

2023. június 20.

	Jó alapfelület festés és tapétázás számára. Festéshez minden a kereskedelemben kapható festék alkalmazható, kivétel a mész és a vízüvegfesték. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket. Alkalmazása nem ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetében.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.