

RIGIPS® RIMANO 3-6

Kézi gipszes vékonyvakolat beltéri felhasználásra. Portertermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Gipsz kötőanyagú finomszemcsés vékonyvakolat. Jól tapad, bekeverése egyszerű, felhasználása gazdaságos. Sima, egyenletes, repedésmentes felületet biztosít, repedés - és zsugorodásmentesen szárad. Festhető, tapétázható.
Összetevők	Kálcium-szulfát különböző hidrátfokokozatokon adalékokkal. Száraz keverék finomgipszből, tapadást javító adalékokkal.
Kiszerezés	zsákban: 5 kg és 20 kg
Bekeverési arány	kb. 1,2 kg/ 1 l víz
Anyagszükséglet	0,9 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 60 perc
Javasolt felhordási vastagság	3-6 mm
Nyomószilárdság	≥ 2,5 N/mm ²
Hajlítószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²
Páraáteresztés	μ = 10 (szárazon) μ = 6 (nedvesen)
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Tégla- és betonfelületek, gipszvakolat, mész-cement vakolat
Felhasználási terület	Széleskörűen felhasználható gipszes vékonyvakolat mész-cement alapvakolatok glettelésére; pórusbeton vagy beton falak és mennyezetek vékonyvakolására és glettelésére; kapart/felújítandó felületek javítására és glettelésére. A kiváló tulajdonságokkal rendelkező belsőtéri gipszvakolat nagy méretpontosságú zárt fugával épített szerkezetek (zsaluzott beton, YTONG, gipszblokk stb.) vakolására alkalmazandó. Csak beltéri helyiségekben használható, ahol a páratartalom normál mértékű.
Alapfelület előkészítése	A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az alap szilárd és tiszta legyen. Nagy nedvszívású alapokon a termék használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó felhordása szükséges. Kevésbé nedvszívó, tükörsima felületeken Rikombi Kontakt tapadóhíd alkalmazása szükséges.
Bekeverés	A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l vízhez 1,2 kg gipsz). Ebbe szórjuk bele a gipszes vékonyvakolatot, amíg a felszínen már csak kevés víz látható. Körülbelül 5 perc beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral csomómentesre elkeverjük. A Rigips gipszes vékonyvakolat az időjárási körülményektől és az alapfelülettől függően 60 percig dolgozható be.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.

2023. június 20.

Hasznos tanácsok

A felhordás és simítás glettvassal egy munkafázisban történik. Következő réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. Dűbel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével terhelhető. Jó alapfelület festés és tapétázás számára. Festéshez minden a kereskedelemben kapható festék alkalmazható, kivétel a mész- és vízüvegfesték. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket. Alkalmazása nem ajánlott 5°C alatti hőmérséklet esetében.

Tárolási információ

Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.

Szavatossági idő

Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.