

## RIGIPS® SUPER (MŰANYAG ZSÁKOS) HÉZAGOLÓANYAG

Gipszalapú hézagoló- és simítóanyag gipszkarton építőlemezek hézagolására és felületi simítására. Csomagolása műanyag, mely 100%-ban újrahasznosítható.

Tűzvédelmi osztály:

**A1**

Termékcsoport:

**Gipszkarton lemezek fugázóanyaga**



### Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Gipszalapú hézagoló- és simítóanyag gipszkarton építőlemezek hézagolására és felületi simítására, Q1-Q3 minőségig. Hézagerősítő szalaggal együtt kell alkalmazni.
Kiszerezés	Műanyag, vákuumcsomagolt zsákban: 25 kg
Bekeverési arány	5 kg/ 4 l víz
Anyagszükséglet	0.3 kg/1 m <sup>2</sup> hézag
Bedolgozhatósági idő	kb. 60 perc
Javasolt felhordási vastagság	3 mm/réteg
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Rigips gipszkarton építőlemezek
Bekeverés	Tiszta edényben kb. 4 liter tiszta vízhez egyenletesen szórjon 5 kg Rigips Super (műanyag zsákos) hézagoló gipszet, majd rövid beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral keverje krémszerű anyaggá. Amennyiben az anyag túl kemény lett, víz hozzáadásával nem hígítható; túl híg anyag esetén adható gipsz hozzá, de ez a kötési időt lerövidíti. A készre kevert anyag bedolgozására minimum 60 perc
Felhasználási terület	Belső falak, min. +5 C° felett.

## Bedolgozási feltételek

A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.

## Alkalmazás

Alkalmas gipszkarton építőlemezek hézagolására és felületi simítására (**Q1-Q3 minőségig**):

- gipszkarton építőlemezek hézagainak kitöltésére hézagerősítő szalaggal és a rögzítő csavarok látható felületeinek átsimítására (Q1),
- hézagok utósimítására, hogy a hézagolás és a kartonfelület között fokozatmentes legyen az átmenetet (Q2)
- a fennmaradó felület vékony rétegű átsimítására és a felület pórusainak eltömítésére (Q3)

## Hasznos tanácsok

A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. Ilyen felület létrehozásához Rigips ProMix Joker készre kevert glettet, vagy ProFinish szórható glettet javasunk alkalmazni. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt [itt](#) talál.

## Tárolási információ

A terméket eredeti csomagolásában tárolja száraz, szélsőséges időjárási körülményektől védett helyen. Felbontás után a terméket visszazártan tárolja és rövid időn belül használja fel!

## Szavatossági idő

Gyártástól számított 15 hónap, gyártási dátum a zsákra nyomtatva.



RIGIPS KÖZPONTI IRODA  
Saint-Gobain Hungary kft.