

Műszaki adatlap

Rigidur szárazkiegyenlítő

Felhasználási terület:

Rigidur szárazpadlók alá kerül a fogadó födém egyenetlenségeinek kiküszöbölésére.

Rigidur szárazkiegyenlítőt kell használni amennyiben a födém egyenetlenségei 10 mm és 230 mm közötti tartományban vannak

- 10 és 100 mm közötti egyenetlenségek esetén a szárazzuzalékot tömörítés nélkül terítjük a födémre.
- 100 és 230 mm közötti egyenetlenségek esetén a szárazzuzalék feltöltést tömöríteni kell.

A Rigidur szárazkiegyenlítő terítését megelőzően gondoskodni kell a födém megfelelő szigeteléséről. Talajjal érintkező födémek esetén a talajnedvesség elleni szigetelést is meg kell oldani.

Annak megakadályozására, hogy a porszerű szemcsés szárazkiegyenlítő anyaga beszóródjon a meglévő födém vakpadlója alá, diffúz áteresztő réteget kell beiktatni (pl. geotextília).



Szárazpadlók szerelése:
Rigips Kivitelezői Kézikönyv alapján

Méreték és csomagolás

Kiszerezés	50 literes zsák
Tömeg	Kb 17,5 kg/zsák

További műszaki adatok

Szemcseméret	1-5 mm zuzalék
Testsűrűség	Kb. 350 kg/m ³
Hővezetési ellenállás R	0,16 m ² K/W
Tűzvédelmi osztály (MSZ EN 13501-1)	A1
Anyagszükséglet	10 l/m ² 1 cm rétegvastagság esetén

1. Szárazzuzalék egyengetése



2. Rigidur padlóelemek elhelyezése

