

RIGIPS® JOKERMAXX

Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó glettelő anyag.

Tűzvédelmi osztály

A2-s1, d0

Termékcsoport

Beltéri vakolat

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Beltérben, ásványi alapfelületek simítására használható. Finomszemcsés, törtfehér színű, azonnal felhasználható, krémes anyag. Kézzel, hengerrel és géppel is felhordható, levegőre szárad.
Kiszerezés	Vödörben: 25 kg
Anyagszükséglet	Kb. 1,6 kg/m²/mm
Száradási idő	Kb. 24 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától)
Bedolgozhatósági idő	Minimum 120 perc (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
Javasolt felhordási vastagság	<p>Kézi glettelés esetén teljes felületen: 1-5 mm/réteg. Az anyag teljes száradása után újabb réteg ráglettelhető. Az anyagot javasoljuk legfeljebb 2 rétegben, összesen legfeljebb 10 mm vastagságban felvinni.</p> <p>Glettelőhengerrel történő felhordás esetén: 2 rétegben 1-2 mm. Az anyag teljes száradása után újabb réteg felhordható. Teljes vastagság: legfeljebb 4 mm.</p> <p>Glettszóró géppel történő glettelés esetén: 2-5 mm/réteg. Az anyag teljes száradása után újabb réteg ráglettelhető. Az anyagot javasoljuk legfeljebb 2 rétegben, összesen legfeljebb 10 mm vastagságban felvinni.</p>
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Cement, mész-cement, gipszes durva alapvakolat, gipszblokk-, pórusbeton- és mészhomok falazóelemekre - falon és mennyezeten, betonfelületek, előregyártott betonelemek és dörzsölt felületi kialakítású belső vakolatok felületén.
Felhasználási terület	Alkalmas mész-cement vakolatok, gipszvakolatok, betonfelületek, fűtő-hűtő rendszerrel szerelt betonfödém glettelésére.
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás, leválasztószer és laza részekről mentes. A szennyeződések és oldószer maradványokat el kell távolítani. Sima felületeken (pl. beton) Rikombi Kontakt tapadóhíd alkalmazása szükséges.
Felhasználás	<p>A JokerMaxx kézi szerszámmal, glettelő hengerrel és glettszóró géppel egyaránt felhordható. Gépi felhordás esetén a számos különböző géptípus miatt alkalmazási tesztet javasolt végezni, mielőtt az anyagot a helyszínen használják.</p> <p>Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Az anyag tiszta vízzel hígítható, amennyiben szükséges. 25 kg-os vödörhöz maximum 3dl liter víz adható. Túlhígítás az anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. A vizet fokozatosan adjuk hozzá!</p>

2026. május 26.

Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	Felületi simításhoz ajánlott a Rigips Joker vagy Rigips Joker Roll. Fűtő-hűtő rendszerrel szerelt betonfödém esetén a fűtő-hűtő rendszer hatásfoka a felhordott JokerMaxx vastagságával fordítottan arányos.
Tárolási információ	A terméket +2°C és +25°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott vödört visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 1 év. Felbontás után légmentesen visszazárva az anyag 3 hónapig tartható el.