

2023. június 22.

## RIGIPS® KÜLTÉRI JAVÍTÓ VAKOLAT

Felhasználásra kész, ásványi bázisú (GP) simítóvakolat kézi felhordásra.

Portermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Általános felhasználású kültéri/beltéri vakolóhabarcs



### Műszaki adatok

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terméktulajdonságok                       | Vakolathibák javítására, repedések, lyukak kitöltésére és glettelésére. Kiváló páraáteresztő, festhető felületet biztosít, könnyen bedolgozható.                                                                                                                          |
| Kiszerelés                                | Zsákban: 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bekeverési arány                          | kb. 5 kg /1,8 l víz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anyagszükséglet                           | 4-5 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedolgozhatósági idő                      | kb. 60 perc                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Javasolt felhordási vastagság             | 3 mm/réteg                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nyomószilárdság                           | CS I                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tapadósilárdság / töréskép                | ≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> / B                                                                                                                                                                                                                                               |
| Páraáteresztés                            | μ≤8                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alapfelület, melyen a termék alkalmazható | Régi és új alapvakolatok.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alapfelület előkészítése                  | A felületről a laza részeket, piszkot, port távolítsuk el, hogy az alap szilárd, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes, jó szívóképességű, érdes felületű legyen.                                                                                                           |
| Bekeverés                                 | A bekeverést zsákonként kb. 1,8 liter víz fokozatos adagolásával végezzük el, a felhordás módjának megfelelő sűrűség eléréséig.                                                                                                                                           |
| Felhasználás                              | Az alapot telítettségig nedvesítjük be. Próbavakolással győződjünk meg, hogy az előnedvesítés megfelelő-e. A vakolatot kanállal hordjuk fel a javítandó felületre. A vakolatot saját levében vagy felnedvesítve dörzsöljük, simítjuk, illetve alakítjuk a kívánt formára. |
| Bedolgozási feltételek                    | A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.                                                                                                                                                 |
| Hasznos tanácsok                          | A szerszámokat használat után azonnal mossuk el bő vízzel.                                                                                                                                                                                                                |
| Tárolási információ                       | Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.                                                                                                                                          |
| Szavatossági idő                          | Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.                                                                                                                                                                                                                    |