

2023. június 19.

RIGIPS® PROFINISH


Szórható beltéri glettelő anyag. Portermék.

Tűzvédelmi osztály

A1

Termékcsoport

Gipszkarton lemezek fugázóanyagai



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Levegőre száradó és szilárduló por alakú glettanyag, festésre kész, végső felületek kialakítására, beltérben. Könnyen csiszolható. Gépi glettszórással és kézzel is felhasználható, tükörsima felületet képez. Gyorsan bedolgozható, időtakarékos, hatékony. Sokáig felhasználható és nem igényel extra tárolási feltételeket. Rendkívül gazdaságos.
Kiszerelés	zsák: 25 kg
Bekeverési arány	kb. 2,2-2,5 kg/1 l víz
Anyagszükséglet	1.2 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	A felvitt anyag felületi száradása a helyszíni időjárási viszonyoktól, a páratartalomtól és a rétegvastagságtól függ. Bekeverve és légmentesen lezárva akár 3 napig is tárolható.
Javasolt felhordási vastagság	0-3 mm/réteg
Páraáteresztés	μ=10
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Gipszkarton, vakolt felületek, betonfelületek.
Felhasználási terület	Beltéri mész-cement vagy gipszvakolatok, falak és mennyezetek, beton födémek simítására és glettelésére, gipszkarton szerkezetek harmadik és negyedik rétegű, felületi utóglettelésre. A megmunkálendő felületről a laza, porózus részeket, valamint a port és bármilyen egyéb szennyeződést távolítsunk el, hogy az alapfelület tiszta és szilárd legyen. Gipszkartonon való alkalmazás előtt a kézi alaphézagolást (Q1-Q2) el kell végezni. A termék használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó használata szükséges. Nem alkalmas friss vagy nedves betonfelületre.
Alapfelület előkészítése	Kézi felhordás és bedolgozás glettvassal. Gépi glettszórás (airless géppel). Besimításhoz használjunk rozsdamentes, 60-80 cm-es fali spatulázót (lepike).
Felhasználás	A felvitt anyag felületi száradása a helyszíni időjárási viszonyoktól, a páratartalomtól és a rétegvastagságtól függ. A teljes kiszáradásig a levegő ill. felületi hőmérsékletet tartsuk +5 °C fok felett. A relatív páratartalomnak 80% alatt kell lennie.
Száradási idő	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie. Az anyag keveréséhez tiszta edényeket és szerszámokat használjunk. A szükséges mennyiségű ProFinish terméket egyenletesen szórjuk tiszta vízbe. Kézzel vagy keverőszárral csomómentes, krémes masszává keverjük.
Bedolgozási feltételek	
Hasznos tanácsok	

2023. június 19.

Tárolási információ

Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.

Szavatossági idő

Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.