

2023. június 19.

RIGIPS® PROMIX MEGA

Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó hézagoló és glettelő anyag.

Tűzvédelmi osztály: **A1**

Termékcsoport:

Gipszkarton lemezek fugázó anyagai



Műszaki adatok

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terméktulajdonságok | Hézagolásra hézagerősítő szalaggal együtt alkalmazva, valamint a felületek végső simítására használható. Finomszemcsés, fehér színű, azonnal felhasználható, krémes anyag. Könnyen csiszolható. A termék Q1-Q4 felületi minőség elérésére alkalmas. Kézzel és géppel is felhordható, Delko hézagoló szerszámmal (DT-AH1) is alkalmazható. Levegőre szárad. |
| Kiszerezés | Vödörben: 5 kg, 15 kg és 25 kg |
| Anyagszükséglet | Hézagolás esetén: kb. 0,5 kg/m ² Felületi gletteléshez: kb. 1,7 kg/m ² /mm |
| Száradási idő | Kb. 18 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától) |
| Bedolgozhatósági idő | Maximum 3 hónap (a maradék anyagot légmentesen lezárva tartva) |
| Javasolt felhordási vastagság | 0-2 mm/réteg |
| Alapfelület, melyen a termék alkalmazható | Gipszkarton építőlemez, gipszvakolat, mészcement vakolat, betonfelület. |
| Felhasználási terület | Alkalmas mészcement vakolatok, gipszvakolatok és betonfelületek végső befejező glettelésére, valamint gipszkarton építőlemez hézagolására és teljes felületi glettelésére (Q1-Q4 minőségig). |
| Alapfelület előkészítése | Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz. A végső felület kialakítása előtt (festés, tapétázás) meg kell várni az anyag teljes megszáradását, majd mélyalapozó használata szükséges (Rigips Rikombi Grund). |
| Felhasználás | A ProMix Mega kézi és gépi hézagoló szerszámmal, valamint glettszóró géppel is felhordható. Gépi felhordás esetén a számos különböző géptípus miatt alkalmazási tesztet javasolt végezni, mielőtt az anyagot a helyszínen használják. Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Az anyag tiszta vízzel hígítható, amennyiben szükséges. 25 kg-os vödörhöz maximum 1 liter víz adható. Túlhígítás az anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. A vizet fokozatosan adjuk hozzá! Fedőréteggént bármely típusú hézagoló anyagra felhordható. Könnyen csiszolható – gépi csiszoláshoz 120-as, kézi csiszoláshoz 220-as csiszolópapír ajánlott. |
| Hézagolás | A hézagolást +5°C felett (fogadófelület, hézagoló anyag és levegő) szabad elvégezni. A többrétegű szerkezet minden egyes rétegét ki kell tölteni hézagolóanyaggal. Az alsóbb rétegek hézagolásakor hézagerősítő szalagot nem kell elhelyezni. Csempeburkolatok esetében a csempeburkolat alatti felső réteg gipszkarton lapokat hézagolni nem kell. A csempeburkolat ragasztásához flexibilis csemperagasztót kell és |

2023. június 19.

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>a hézagokat csemperagasztóval kell kitölteni. Amennyiben a felület fröccsenő víz érheti, a gipszkarton felületet a csempézés előtt kenhető szigeteléssel kell bevonni.</p> |
| Bedolgozási feltételek | <p>A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.</p> |
| Hasznos tanácsok | <p>A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálusra csökkenthető. A Rigips ProMix Mega alkalmas a legmagasabb, Q4 felületi minőség eléréséhez is. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt itt talál.</p> |
| Tárolási információ | <p>Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott vödröt visszazártan kell tárolni.</p> |
| Szavatossági idő | <p>Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után légmentesen lezárva 3 hónap.</p> |