2026. július 24.

RIGIPS® PROMIX MEGA

Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó hézagoló és glettelő anyag.

Tűzvédelmi osztály: **A1**
Termékcsoport:
Gipszkarton lemezek fugázó anyagai

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	**Hézagolásra hézagerősítő szalaggal együtt alkalmazva, valamint a felületek végső simítására használható. Finomszemcsés, fehér színű, azonnal felhasználható, krémes anyag. Könnyen csiszolható. A termék Q1-Q4 felületi minőség elérésére alkalmas. Kézzel és géppel is felhordható, Delko hézagoló szerszámmal (DT-AH1) is alkalmazható. Levegőre szárad.**
Kiszerelés	**Vödörben: 5 kg, 15 kg és 25 kg**
Anyagszükséglet	**Hézagolás esetén: kb. 0,5 kg/m²** **Felületi gletteléshez: kb. 1,7 kg/m²/mm**
Száradási idő	**Kb. 18 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától)**
Bedolgozhatósági idő	**Maximum 3 hónap (a maradék anyagot légmentesen lezárva tartva)**
Javasolt felhordási vastagság	**0-2 mm/réteg**
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	**Gipszkarton építőlemezek, gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelület.**
Felhasználási terület	**Alkalmas mész-cement vakolatok, gipszvakolatok és betonfelületek végső befejező glettelésére, valamint gipszkarton építőlemezek hézagolására és teljes felületi glettelésére (Q1-Q4 minőségig).**
Alapfelület előkészítése	**Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz. A végső felület kialakítása előtt (festés, tapétázás) meg kell várni az anyag teljes megszáradását, majd mélyalapozó használata szükséges (Rigips Rikombi Grund).**
Felhasználás	**A ProMix Mega kézi és gépi hézagoló szerszámmal, valamit glettszóró géppel is felhordható. Gépi felhordás esetén a számos különböző géptípus miatt alkalmazási tesztet javasolt végezni, mielőtt az anyagot a helyszínen használják.** **Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Az anyag tiszta vízzel hígítható, amennyiben szükséges. 25 kg-os vödörhöz maximum 1 liter víz adható. Túlhígítás az anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. A vizet fokozatosan adjuk hozzá! Fedőrétegként bármely típusú hézagoló anyagra felhordható. Könnyen csiszolható – gépi csiszoláshoz 120-as, kézi csiszoláshoz 220-as csiszolópapír ajánlott.**
Hézagolás	**A hézagolást +5°C felett (fogadófelület, hézagoló anyag és levegő) szabad elvégezni. A többrétegű szerkezet minden egyes rétegét ki kell tölteni hézagolóanyaggal. Az alsóbb rétegek hézagolásakor hézagerősítő szalagot nem kell elhelyezni. Csempeburkolatok esetében a csempeburkolat alatti felső réteg gipszkarton lapokat hézagolni nem kell. A csempeburkolat ragasztásához flexibilis csemperagasztót kell és**

RIGIPS KÖZPONTI IRODA
Saint-Gobain Hungary kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. • Telefon: +36 1 296 0500 • Fax: +36 1 295 0662 • E-mail: rigips@saint-gobain.com • rigips.hu

	a hézagokat csemperagasztóval kell kitölteni. Amennyiben a felületet fröccsenő víz érheti, a gipszkarton felületet a csempézés előtt kenhető szigeteléssel kell bevonni.
Bedolgozási feltételek	**A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell lennie.**
Hasznos tanácsok	**A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. A Rigips ProMix Mega alkalmas a legmagasabb, Q4 felületi minőség eléréséhez is. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt itt talál.**
Tárolási információ	**Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott vödröt visszazártan kell tárolni.**
Szavatossági idő	**Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után légmentesen lezárva 3 hónap.**

RIGIPS KÖZPONTI IRODA
Saint-Gobain Hungary kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. • Telefon: +36 1 296 0500 • Fax: +36 1 295 0662 • E-mail: rigips@saint-gobain.com • rigips.hu