

2025. május 19.

RIGIPS® RIFIX HU

Ragasztógipsz Rigips gipszkartonlapok felragasztásához falra, szárazvakolatként. Portermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez.



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A speciális Rifix HU ragasztógipsz egy por alapú készítmény, mely gipszkarton és gipszrost lapok függőleges építőszerkezetekre történő felragasztására szolgál. A ragasztógipszet felhasználás előtt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel kell elkeverni. Teljes száradási idő: min. 24 óra.
Kiszerelés	zsákban: 25 és 40 kg
Bekeverési arány	25 kg/11 l víz
Anyagszükséglet	4 kg/gipszkarton m ²
Bedolgozhatósági idő	min. 60 perc
Javasolt felhordási vastagság	igény szerint
Alkalmazási terület	Rigips gipszkarton lapok szárazvakolatként történő felragasztására.
Alapfelület előkészítése	Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodásmentesnek, felszálló nedvességtől és fagyástól védettnek kell lennie. Felhordás előtt az alapfelületet Rikombi Kontakt tapadóhiddal kell kezelni. Vakolatra, valamint friss vagy nedves betonfelületen nem alkalmazható.
Bekeverés	Tiszta edénybe, adalékanyag hozzáadása nélkül tiszta vizet kell önteni. Szórja a gipszet a vízbe és pihentesse 5 percig az anyagot, majd addig keverje, míg paszta állagú lesz. Célszerű keverőgéppel, alacsony fordulatszámon, rövid ideig keverni az anyagot. Utólagosan a keverékbe szórt anyag csomóképződéshez vezet. A bekevert anyag kb. 60 percig dolgozható be.
Száradási idő	24 óra
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.