

2025. november 10.

RIGIPS® RIGIPRIMER**Falimpregnáló**

Tűzvédelmi osztály

F

Termékcsoporth

Diszperziós kötőanyagú falimpregnáló**Műszaki adatok**

Terméktulajdonságok	Gyárilag előkevert, diszperziós kötőanyagú, tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó, vödörös kiszerelésű falimpregnáló. Alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső felületeinek festését megelőző impregnálására, mélyalapozására. Használható hézagolt gipszkarton, illetve glettelt gipszkarton felületeken festést megelőző alapozásra, nedvszívás kiegyenlítés, pormegkötés céljából.
Kiszerelés	Vödörben: nettó 2,5 liter és nettó 15 liter
Anyagszükséglet	Pamuthengerrel felhordva: 0,1 - 0,3 liter/m ² . A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. Durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget nem áll módunkban átvállalni.
Feldolgozási hőmérséklet	A levegő és a falfelület hőmérséklete is +5°C – +25°C között legyen! Teljes száradási idő: 3 óra, Átvonható: 10 óra múlva. A megadott értékek 20°C-on és 42%-os relatív páratartalom mellett értendők. Az időjárás változásával, alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén, a száradási tulajdonságok meghosszabbodnak, magasabb hőmérséklet és alacsonyabb páratartalom esetén a száradási tulajdonságok csökkennek.
Javasolt rétegszám	Minimum 1 réteg
Hígítás	További hígítást nem igényel.
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Az alapfelület szennyeződésmentes, valamint teljes rétegvastagságában száraz legyen. Vakolt felület és beton falazat esetén az alapfelület szilárd, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A felületnek simítotttnak vagy gletteltnek kell lennie. A meglazult, sérült rétegeket, festékmарadványokat távolítsuk el, majd a felületen lévő hibákat az impregnálást megelőzően javítsuk ki. Ugyanakkor ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrájúak legyenek. Használható hézagolt gipszkarton, illetve glettelt gipszkarton felületeken festést megelőző alapozásra, nedvszívás kiegyenlítés, pormegkötés céljából. A RigiPrimer falimpregnáló nem alkalmas a felület hibáinak kijavítására.

Javítsuk ki a felületen lévő hibákat, sérüléseket, repedéseket.

Előkészítés és alapozás

2025. november 10.

Felhordás	A felhordás eszköze: Pamuthenger, ecset vagy szórópisztoly. A felhordás módja: Egyenletesen felhordva több irányban dolgozzuk el. A szerszámokat és a keverő edényt használat után, az elcsöppent anyagot azonnal, vízzel le kell mosni, mert az anyag száradás után csak mechanikai úton távolítható el.
Eltarthatósági idő	Eredeti bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen, a gyártástól számított 2 évig. A gyártási dátum a vödör oldalán található.
Tűzveszélyességi osztály	Nem tűzveszélyes osztályba tartozik.
Egyéb tudnivalók	A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, 30°C feletti hőmérséklettől. Műszaki leírásunk feltételezi, hogy termékeinket képzett szakemberek használják. A terméket és az ismertetőt eddigi legfrissebb tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és szín ellenőrzés elvégzése alól. Ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön, ha mégis előfordul, bő vízzel mossuk le, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Utolsó módosítás dátuma: 2025.11.10