

2025. november 11.

RIGIPS® RIGITOP

Beltéri falfesték

Tűzvédelmi osztály

F

Termékcsoport

Beltéri diszperziós festék

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Gyárilag előkevert, műgyanta diszperziós kötőanyagot tartalmazó, matt megjelenésű beltéri, emelt minőségű falfesték. Alkalmas régi és új épületek belső vakolt, glettel, beton, gipsz, gipszkarton, cement kötésű faforgács lap, téglafelületeinek festésére. Bevonata esztétikus, könnyen tisztítható. A fal természetes szellőzését nem gátolja.
Kiszerelés	Vödörben: nettó 15 liter
Anyagszükséglet	~10 m ² /liter/réteg, ajánlott hígítás mellett. A festék takaréksége alapfelülettől függően változó, normál körülmények között két rétegben alkalmazzuk. A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. Durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget nem áll módunkban átvállalni.
Feldolgozási hőmérséklet	A levegő és a falfelület hőmérséklete is +5°C – +25°C között legyen! Teljes száradási idő: 2 óra, Átvonhatóság: 12 óra múlva. A megadott értékek 20°C-on és 42%-os relatív páratartalom mellett értendők. Az időjárás változásával, alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén, a száradási tulajdonságok meghosszabbodnak, magasabb hőmérséklet és alacsonyabb páratartalom esetén a száradási tulajdonságok csökkennek.
Javasolt rétegszám	Minimum 2 réteg
Hígítás	Maximum 5% csapvízzel
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, valamint teljes rétegvastagságában száraz legyen. Vakolt felület és beton falazat esetén az alapfelület legyen terhelhető, mozgás- és zsugorodásmentes. Az alapfelület hibáit javítsuk ki, a repedéseknél, gipszkarton lapok és különböző tulajdonságú anyagok találkozásánál alkalmazzunk átfedő megerősítő szalagozást.
Előkészítés és alapozás	A megelőző munkálatokból származó vagy egyéb okokból a felületen lévő porréteget távolítsuk el. Nagy nedvszívású alapfelület festése előtt ajánljuk a RigiPrimer falimpregnáló vagy Rikombi Grund mélyalapozó használatát. A falfestéket a munkálatok megkezdése előtt keverjük fel, ezt a munkafázist fúrógépbe fogott keverőszárral végezzük, kis fordulatszámon. Alapozás kizárólag RigiPrimer falimpregnálóval vagy Rikombi Grund mélyalapozóval történhet.
Felhordás	A felhordás eszköze: Pamuthenger, ecset vagy airless szórópisztoly. A felhordás módja: Ügyeljünk az anyag egyenletes, többirányú eldolgozására!

2025. november 11.

	A szerszámokat és a keverő edényt használat után, az elcsöppent anyagot azonnal, vízzel le kell mosni, mert az anyag száradás után csak mechanikai úton távolítható el.
Tisztítás	Amennyiben szükséges, nedves ruhával.
Eltarthatósági idő	Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen, a gyártástól számított 18 hónapig. A gyártási dátum a vödör oldalán található.
Tűzveszélyességi osztály	Nem tűzveszélyes osztályba tartozik.
Egyéb tudnivalók	A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, 30°C feletti hőmérséklettől. Műszaki leírásunk feltételezi, hogy termékeinket képzett szakemberek használják. A terméket és az ismertetőt eddigi legfrissebb tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és szín ellenőrzés elvégzése alól. Ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön, ha mégis előfordul, bő vízzel mossuk le, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Utolsó módosítás dátuma: 2025.11.10