

2025.12.02.

RIGIPS® RIKOMBI GRUND

Feldolgozásra kész, fehér, egykomponensű, univerzális mélyalapozó és tapadásfokozó. Igény szerint hígítható a következők szerint: 1/3 rész alapozó + 2/3 rész víz.



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A Rikombi Grund megakadályozza, hogy az erősen nedvszívó felület idő előtt kiszívja a vizet a gipszvakolatokból illetve a felvitt anyagból, ezáltal biztosítja az optimális kötési folyamat lezajlását. Gátolja a szilárd részecskék kialakulását a gipszben. A Rigips gipszkarton lapok és gipszvakolatok felületének eltérő nedvszívó-képességét kiegyenlíti. A Rikombi Grunddal kezelt felületek alkalmasak festésre, tapétázásra.
Kiszerelés	Vödörben: 5 kg és 15 kg
Anyagszükséglet	Kb. 0,15-0,25 kg/m ² , az alapfelület nedvszívó-képességének függvényében változhat
Száradási idő	12-24 óra
Hígíthatóság	1/3 rész alapozó + 2/3 rész víz, ha szükséges. Az anyag hígítás nélkül is alkalmazható.
Bedolgozhatósági idő	légmentesen lezárva akár napokig is felhasználható
Sűrűség	1,011 g/cm ³
pH érték	pH 7,1
Tapadószilárdság rostcementen	1,5 N/mm ²
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Pórusbeton, gipszkarton, gipszvakolat, valamint minden extrém nedvszívó felület.
Felhasználási terület	Glettel, vakolt vagy gipszkarton felületre mélyalapozóként, illetve felújításkor gipszes glett alá. Nedvszívó hatás csökkentésére és kiegyenlítésére, az eltérő szívóképességű felületek különböző, azaz nem egyenletes nedvszívó-képességének kiegyenlítésére, portalanításra, pórustömítésre, glettelés előtt és után.
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen tiszta, fagymentes, száraz, szilárd, teherbíró, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani, az egyéb anyagoktól (pl. zsáanyag maradékai) tisztítsuk meg!

2025.12.02.

Felhasználás	Az anyagot feldolgozás előtt saját vödrében keverjük át. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztítható meg. Az anyagot teddy- vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel vagy szórással a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Erősen szívó felületeken: az alapozót két rétegben javasolt felhordani. Teljes száradás után történhet a gipszes anyagok felhordása. A szerszámokat, edényeket használat után, azonnal vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennyeződött felületekkel is.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	Több réteg használata esetén mindig meg kell várni az előző réteg teljes száradását. A még meg nem száradt felületen a nedvességszabályozó hatás csökken.
Tárolási információk	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 18 hónap.