

RIGIPS® RIMAT 150 G

Beltéri gipszes alapvakolat gépi és kézi felhordásra. Portermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Anyagában is glettelhető gipszes gépi vakolat bármely falazott kőműves szerkezetre, betonszerkezetre. Kiváló hővezetési tulajdonságai miatt hűtő-fűtő rendszerekre is alkalmas. Kizárólag beltérben alkalmazható. Festhető, tapétázható és csempézhető. Valamennyi vakológéppel felhordható. Tapétázás és festés számára megfelelő alapot biztosít.
Összetevők	Gipsz, méshidrárt, homok, perlit és adalékok a tapadás és a bedolgozhatóság javítására.
Kiszerezés	zsákban: 40 kg
Bekeverési arány	kb. 1,95 kg / 1 l víz
Anyagszükséglet	1 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	120-150 perc
Javasolt felhordási vastagság	Alapfelülettől függően 5-40 mm-ig
Nyomószilárdság	> 2,5 N/mm ²
Hajlítószilárdság	> 1,0 N/mm ²
Páraáteresztés	μ = 10
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Tégla és betonfelületek, hűtő-fűtő oldalfalak és mennyezetek, gipszkartonra rögzített fűtésrendszerek. Általános páraviszonyok mellett alkalmazható, ideértve a lakóházak konyháit és fürdőszobáit is.
Alapfelület előkészítése	A fogadófelületnek szilárdnak, száraznak, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. Magas nedvszívó-képességű és eltérő nedvszívású alapfelületeken 5 mm rétegvastagságig Rigips Rikombi Grund mélyalapozó használata szükséges. Sima felületeken (pl. nagy betonfelület) és vastagabb réteg felhordása esetén Rikombi Kontakt tapadóhíd használata szükséges.
Felhasználás	A vakológépet vékony felhordásra állítjuk és a tökéletes felület érdekében szabályozzuk a víz hozzáadását. A Rimat 150G felhordása fentről lefelé történjen. A problémás alapfelületet vakolaterősítő hálóval erősítsük meg. A bedolgozást a "nedveset a nedvesre" módszerrel végezzük. A teljes száradást megelőzően a felületet félnedves állapotban nedves szivaccsal dörzsöljük fel befejezéséért, végül lepkével vagy széles glettvassal simítsuk el.
Bedolgozási vastagságok	Fal: kb. 10 mm Mennyezet: kb. 8 mm

2023. június 20.

Felhasználási terület	Belső falak, mennyezetek, min.+5°C felett.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie. Hűtő-fűtő rendszereken való alkalmazás előtt minden esetben kérje ki a rendszer gyártójának véleményét! Ilyen rendszereken történő alkalmazás előtt az felületre Rikombi Kontakt tapadóhid felhordása szükséges.
Hasznos tanácsok	
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.