

2023. június 16.

RIGIPS® SUPER HÉZAGOLÓANYAG

Hézagolóanyag gipszkarton építőlemezek hézagolására. Portertermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipszkarton lemezek fugázóanyaga



Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Terméktulajdonságok | Gipszkarton építőlemezek általános hézagoló anyaga. Kézi bedolgozással alaphézagolásra alkalmazható Q1-Q2 felületi minőségig, hézagerősítő szalaggal. Könnyen bedolgozható, egyszerűen bekeverhető. |
| Összetevők | Kalcium-szulfát különböző hidrátfokozatokon adalékokkal. |
| Kiszerezés | Zsákban: 2.5 kg, 5 kg és 25 kg |
| Bekeverési arány | 1.2-1.3 kg/ 1 l víz |
| Anyagszükséglet | 0,3 kg/m ² |
| Bedolgozhatósági idő | kb. 40 perc |
| Javasolt felhordási vastagság | 3 mm/réteg |
| Páraáteresztés | $\mu=10$ |
| Alapfelület, melyen a termék alkalmazható | Rigips gipszkarton építőlemezek |
| Bekeverés | Tiszta edényben kb. 4 liter tiszta vízhez egyenletesen szórjon 5 kg Rigips Super hézagoló gipszet, majd rövid beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral keverje krémszerű anyaggá. Amennyiben az anyag túl kemény lett, víz hozzáadásával nem hígítható; túl híg anyag esetén adható gipsz hozzá, de ez a kötési időt lerövidíti. A készre kevert anyag bedolgozására 40 perc áll rendelkezésre. |
| Felhasználási terület | Belső falak, mennyezetek, min. +5 C° felett. Alkalmas gipszkarton építőlemezek hézagolására (Q1-Q2 minőségig). |
| Bedolgozási feltételek | A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie. |
| Hasznos tanácsok | A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. Ilyen felület létrehozásához Rigips ProMix Finish készre kevert glettet, vagy ProFinish szórható glettet javaslunk alkalmazni. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt itt talál. |
| Tárolási információ | Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni. |
| Szavatossági idő | Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap. |