

TERMÉKADATLAP RIGIPS PROMIX FINISH

Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó glettelő anyag.

Tűzvédelmi osztály: **A1**

Termékcsoport:

Gipszkarton lemezek fugázó anyagai



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A felületek végső simítására alkalmas, finomszemcsés glettelő anyag. Kézzel és géppel is felhordható. Fehér színű, azonnal felhasználható, krémes állagú. Könnyen csiszolható. A termék Q3-Q4 felületi minőség elérésére alkalmas. Levegőre szárad.
Kiszerezés	Vödörben: 5 kg, 15 kg, és 15 kg
Anyagszükséglet	Felületsimításhoz: kb. 1,7 kg/m ² /mm
Száradási idő	Kb. 18 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától)
Bedolgozhatósági idő	Maximum 3 hónap (a maradék anyagot légmentesen lezárva tartva)
Felhordási vastagság	0-2 mm/réteg
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Gipszkarton építőlemez, gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelület.
Felhasználási terület	Alkalmas mész-cement vakolatok, gipszvakolatok és betonfelületek végső befejező glettelésére (finishelés), valamint gipszkarton építőlemez teljes felületi simítására Q3-Q4 minőségben .
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz. A végső felület kialakítása előtt (festés, tapétázás) meg kell várni az anyag teljes száradását, majd mélyalapozó használata szükséges (Rigips Rikombi Grund).
Felhasználás	Kézzel és géppel egyaránt felhordható. Gépi felhordás esetén a számos különböző géptípus miatt alkalmazási tesztet javasolt végezni, mielőtt az anyagot a helyszínen használják. Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Tiszta vízzel hígítható, amennyiben szükséges. A vizet fokozatosan adjuk hozzá! Túlhígítás az anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. Ajánlott hígítás: 25 kg-os vödörhöz maximum 1 liter víz. Fedőréteggént bármely típusú hézagoló anyagra felhordható. Könnyen csiszolható – gépi csiszoláshoz 120-as, kézi csiszoláshoz 220-as csiszolópapír ajánlott.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	+5 °C fokos levegő vagy felületi hőmérséklet alatt ne használjuk.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott vödört visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után légmentesen lezárva 3 hónap.