

TERMÉKADATLAP RIGIPS RIMANO GLET XL

Gipsz kötőanyagú, finomszemcsés kézi glettelőgipsz, kizárólag beltéri felhasználásra. Portermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A Rimano Glet XL finomszemcsés fehér anyag, ezért kiválóan alkalmas festés előtti felület-előkészítéshez. Meghosszabbított, 90 perces bedolgozási idővel rendelkezik. Az anyagban lévő különleges adalékok gyors bedolgozhatóságot biztosítanak egyenletes és egyenetlen felületen egyaránt. Kiadós termék, így használata költségghatékony.
Összetevők	Kálcium-szulfát különböző hidrátfokozatokon, adalékokkal.
Kiszerezés	zsákban: 5 kg, 12.5 kg és 25 kg
Bekeverési arány	kb. 1,5 kg /1 l víz
Anyagszükséglet	0,9 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 90 perc
Javasolt felhordási vastagság	0-10 mm
Nyomószilárdság	Az EN 13279-1-nek megfelelően
Hajlítószilárdság	Az EN 13279-1-nek megfelelően
Páraáteresztés	$\mu = 10$
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Gipszkarton építőlemez, gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelületek. Gipszkarton lemezek alaphézagolására nem használható, erre a célra hézagoló anyagainkat javasoljuk. Csempézés alá nem alkalmas.
Bekeverés	A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l vízhez 1.5 kg gipsz). Ebben szórjuk bele a Rimano Glet XL anyagot. Körülbelül 5 perc beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral alacsony fordulatszámon csomómentesen elkeverjük. Az időjárási körülményektől és az alapfelülettől függően kb. 90 percig dolgozható be.
Felhasználási terület	Belső falak, mennyezetek, min. +5 C° felett. Kihézagolt gipszkarton építőlemez teljes felületi glettelésére is alkalmas (Q4 felületi minőség).
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadó felületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie. Biztosítani kell, hogy az alapfelület tiszta és száraz, zsírmentes legyen. A felületről a szennyeződést, laza és málló részeket, port el kell távolítani. Nagy nedvszívású alapokon a termék használata előtt és csiszolás után, valamint max. 2 mm rétegvastagságig Rikombi Grund mélyalapozó használata szükséges. Kevésbé nedvszívó, tükörsima
Alapfelület előkészítése	

Rigips Rimano Glet XL

Hasznos tanácsok	<p>felületeken és 2-10 mm rétegvastagságig Rikombi Kontakt tapadóhíd alkalmazása szükséges.</p> <p>Egy vagy két rétegben alkalmazható. Kétrétegű alkalmazás esetén a második réteget teljesen, 0 mm vastagságig le kell húzni, hogy csak a pórusokat zárja.</p> <p>Egy rétegben való felhordás: Hordja fel az anyagot a felületre, majd simítsa el vízszintesen és függőlegesen is.</p> <p>Kétrétegű felhordás: Első réteggént vigye fel az anyagot a felületre a kívánt vastagságban. Sűrű anyagot használjon. Az első réteg meghúzása után hordható fel a második réteg. Hígabb anyagot használjon és teljesen húzza le a felületről, csak a pórusokat zárja le vele. Ha vastagabb második réteget szeretne felvinni a felületre, meg kell várnia az első réteg teljes megszilárdulását.</p>
Tárolási információ	<p>Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.</p>
Szavatossági idő	<p>Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.</p>

