

RIGIPS® SUPER T HÉZAGOLÓANYAG

Gipszalapú hézagoló- és simítóanyag gipszkarton építőlemezek hézagolására és felületi simítására. Csomagolása műanyag, mely 100%-ban újrahasznosítható.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipszkarton lemezek fugázóanyaga



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Gipszalapú hézagoló- és simítóanyag gipszkarton építőlemezek hézagolására és felületi simítására, Q1-Q3 minőségig. Hézagerősítő szalaggal együtt kell alkalmazni.
Kiszerelés	Műanyag, vákuumcsomagolt zsákban: 25 kg
Bekeverési arány	5 kg/ 4 l víz
Anyagszükséglet	0.3 kg/ gipszkarton m ²
Bedolgozhatósági idő	kb. 60 perc
Javasolt felhordási vastagság	3 mm/réteg
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Rigips gipszkarton építőlemezek
Bekeverés	Tiszta edényben kb. 4 liter tiszta vízhez egyenletesen szórjon 5 kg Rigips Super hézagoló gipszet, majd rövid beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral keverje krémszerű anyaggá. Amennyiben az anyag túl kemény lett, víz hozzáadásával nem hígítható; túl híg anyag esetén adható gipsz hozzá, de ez a kötési időt lerövidíti. A készre kevert anyag bedolgozására minimum 60 perc áll rendelkezésre.
Felhasználási terület	Belső falak, min. +5 °C felett.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie. Alkalmas gipszkarton építőlemezek hézagolására és felületi simítására (Q1-Q3 minőségig):
Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> • gipszkarton építőlemezek hézagainak kitöltésére hézagerősítő szalaggal és a rögzítő csavarok látható felületeinek átsimítására (Q1), • hézagok utósimítására, hogy a hézagolás és a kartonfelület között fokozatmentes legyen az átmenetet (Q2) • a fennmaradó felület vékony rétegű átsimítására és a felület porusainak eltömítésére (Q3)
Hasznos tanácsok	A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. Ilyen felület létrehozásához Rigips ProMix Finish készre kevert glettet, vagy ProFinish szórható glettet javaslunk alkalmazni. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt itt talál.
Tárolási információ	A terméket eredeti csomagolásában tárolja száraz, szélsőséges időjárási körülményektől védett helyen. Felbontás után a terméket visszazártan tárolja és rövid időn belül használja fel!

2023. június 16.

Szavatossági idő

Gyártástól számított 15 hónap, lejáratási dátum a zsákra nyomtatva.